

CARTA TÉCNICA

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO

Esmalte acrílico de secado con acabado mate y satinado en presentación de aerosol.

TIPO

Acrílico.

USOS RECOMENDADOS

Interiores y exteriores sobre madera, metal, yeso y cancelería.

COLORES

Blanco, Negro y Transparente

ACABADO

Mate y Satinado.

2. PARÁMETROS DE MEDICIÓN

SÓLIDOS POR PESO (%)

20.5 - 26.5%

SÓLIDOS POR VOLUMEN (%)

13.0 - 18.5%

VISCOSIDAD

9.0 - 13.0 Segundos Copa Ford No. 4

DENSIDAD (g/mL)

0.900 - 0.955

BRILLO

Máximo 10 unidades de brillo a 60° (mate)
30 - 50 unidades de brillo a 60° (satinado)

DUREZA

Dureza a lápiz a 7 días B-HB.

V.O.C.

450 - 650 g/L

3. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

GENERAL

Facilidad de aplicación.

EN RELACIÓN AL MEDIO AMBIENTE

Este producto no contiene clorofluorocarbonos por lo tanto no daña la capa de OZONO.

4. DATOS DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie por pintar debe estar seca, libre de polvo, grasa y toda clase de contaminantes.

CAPA BASE

En superficies metálicas nuevas, se recomienda el uso del Aerocomex Primario.

INDICACIONES SOBRE EL MEZCLADO

Para mezclar la pintura, agitar vigorosamente el envase durante un minuto antes de pintar y periódicamente durante la aplicación.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Aplicar a una distancia de 20 - 25 cm de la superficie que se este pintando, corriendo la mano de un lado a otro. Si la pintura se corre, se encharca o se oscurece, correr la mano con rapidez.

PRECAUCIONES AL APLICAR

Aplicar lejos de altas temperaturas, chispas y flamas. Aplicar en lugares con buena ventilación.

APLICACIÓN

Los mejores resultados se obtienen aplicando capas delgadas de pintura, dejando secar 5 - 10 minutos, entre una y otra mano. No intentar cubrir en una sola mano de aplicación.

TIEMPO DE SECADO

Al tacto entre 5 - 15 minutos a 25°C y 50% de humedad relativa.

TIEMPO DE CURADO

24 horas.

ESPESOR RECOMENDADO DE PELÍCULA HÚMEDA POR CAPA

De 0.9 a 1.8 milésimas de pulgada.

ESPESOR RECOMENDADO DE PELÍCULA SECA POR CAPA

De 0.6 a 1.2 milésimas de pulgada.

RENDIMIENTO TEÓRICO

1.20 - 1.70 m²/bote a un espesor 1 milésima de pulgada, película seca.

LIMPIEZA DEL EQUIPO

Terminando la aplicación invierta el envase y presione el activador durante 5 segundos para limpiarlo.

Si durante la aplicación o almacenamiento se tapa el activador, retirarlo jalando hacia arriba y limpiarlo con solvente como Thinner Estándar Comex.

AEROCOMEX MATE Y SATINADO

Esmalte Acrílico de Secado Rápido Acabado Mate y Satinado



CARTA TÉCNICA

5. MANEJO DEL PRODUCTO

INFLAMABILIDAD

Es un producto inflamable, bajo las condiciones de calor excesivo, chispas y flama abierta.

VIDA DE ALMACENAMIENTO

Almacenamiento en lugares secos y frescos, conserva sus propiedades hasta 1 año a partir de su fecha de fabricación.

SEGURIDAD DURANTE EL MANEJO

Evite el contacto con piel y ojos, aplíquese en lugares ventilados.

6. LIMITACIONES DEL PRODUCTO

Este producto no es recomendable para lámina galvanizada.

7. PRESENTACIÓN DE ENVASE

Bote 400 mL

8. IMPORTANTE

ADVERTENCIA LEGAL

Todos los datos, información y diseño contenidos en este documento bajo ninguna circunstancia podrán ser alterados. La contravención a esta advertencia constituirá delito(s) severamente sancionado(s) por las leyes vigentes.

IMPORTANTE

Comercial Mexicana de Pinturas S.A. de C.V. declara que el producto que ampara este documento, cumple con las especificaciones establecidas en la fecha de fabricación.

Cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto.

Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro destino, el cual se aleja de nuestras recomendaciones, asume todo riesgo y responsabilidad correspondiente.

En algunos casos por la variedad de sistemas a aplicar en obra, puede solicitar información ó asesoría en **Atención al consumidor en el D.F. y Área Metropolitana al 5864-0790, 5864-0791 y del interior de la República marque sin costo al 01800 7126 639.**